

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2004 年 10 月 28 日 (28.10.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/091931 A1

- (51) 国際特許分類⁷: B43K 7/08
 (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/005482
 (22) 国際出願日: 2004 年 4 月 16 日 (16.04.2004)
 (25) 国際出願の言語: 日本語
 (26) 国際公開の言語: 日本語
 (30) 優先権データ:
 特願2003-113346 2003 年 4 月 17 日 (17.04.2003) JP
 (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三菱鉛筆株式会社 (MITSUBISHI PENCIL KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒1408537 東京都品川区東大井五丁目 2 3 番 3 7 号 Tokyo (JP).
 (72) 発明者; および
 (75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): 猪飼 敬幸 (IKAI, Takayuki) [JP/JP]; 〒2210014 神奈川県横浜市神奈川区入江 2-9-1 4-1 0 4 Kanagawa (JP). 市川 秀寿 (CHIKAWA, Shuji) [JP/JP]; 〒2240066 神奈川県横浜市都筑区見花山 2-8 Kanagawa (JP).
 (74) 代理人: 青木 篤, 外 (AOKI, Atsushi et al.); 〒1058423 東京都港区虎ノ門三丁目 5 番 1 号 虎ノ門 3 7 森ビル 青和特許法律事務所 Tokyo (JP).
 (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.


[続葉有]

(54) Title: FOLLOWER FOR NON-AQUEOUS BALL POINT PEN AND NON-AQUEOUS BALL POINT PEN

(54) 発明の名称: 非水系ボールペン用フォロワーおよび非水系ボールペン

(57) Abstract: A follower for a non-aqueous ball point pen, characterized in that it comprises one or more of a poly- α -olefin being a synthetic oil having a viscosity at 40°C of 200 mPa·s or more in a total amount of 80 mass % or more relative to that of all the components, and it has a viscosity at 40°C of 1,000 to 30,000 mPa·s and a shear thinning index in shear rates of 1 to 10/s of 0.95 or more; and a non-aqueous ball point pen which comprises the follower for a non-aqueous ball point pen and an ink for a non-aqueous ball point pen using a solvent having a high vapor pressure and has an ink-holding tube having an inner diameter of 2.8 mm or less. The follower can be suitably used also for a non-aqueous ball point pen using a solvent having a high vapor pressure, and further is free from a problem even when used in an ink-holding tube having an inner diameter of 2.8 mm or less and exhibiting great tube resistance.

(57) 要約: 40°Cにおける粘度が200 mPa・s以上の合成油であるポリ- α -オレフィンを一種または2種以上含有し、その総量が全成分の80質量%以上であり、40°Cにおける粘度が1000~30000 mPa・s、剪断速度1~10/sにおける剪断減粘指数が0.95以上であることを特徴とする非水系ボールペン用フォロワー。本発明によれば、蒸気圧の高い溶剤を使用した非水系ボールペンにも使用可能で、更に内径が2.8 mm以下の管抵抗が強いインキ収容管にフォロワーを搭載した際でも問題がない、非水系ボールペン用フォロワーが提供される。この非水系ボールペン用フォロワーと、蒸気圧の高い溶剤を使用した非水系ボールペンインキとを含み、インキ収容管の内径が2.8 mm以下である非水系ボールペンも提供される。



WO 2004/091931 A1



(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

明 細 書

非水系ボールペン用フォロワーおよび非水系ボールペン

技術分野

本発明は、インキ収容管内に直接収容する非水系ボールペン用インキの尾端部に使用するフォロワーおよびそれを用いた非水系ボールペンに関する。

背景技術

従来、油性ボールペン用のフォロワーとしてはグリースの使用が見られるが、高温下や長時間の保存で離油が見られたり、インキと相溶する等品質的に不十分なばかりでなく、不透明なためインキとの区別が付き難く使用者がインキが残っているのに筆記できなくなったとの印象を持つ等の欠点がある。

しかし、従来一般的な油性ボールペンにおいては、溶剤分の90%以上が2-フェノキシエタノール及び／又はベンジルアルコールで構成されており、これら溶剤の20℃における蒸気圧が0.2 mmHg以下であることからペン後端部からの溶剤の揮発は問題にならない。

加えて25℃におけるインキ粘度が3000～20000 mPa・sであることから衝撃による飛散もしにくい。

従って、従来油性ボールペンでは、インキ収容管の内径が2.8 mm以下のものは、ペン先を上ないし横向きに放置した場合でも管抵抗が強く、表面張力の影響でインキが後端部から漏れ出さないため、必ずしもフォロワーを必要としなかった。

仮に、インキ収容管の内径が2.8 mm以下のものにフォロワーを

使用した場合は、管抵抗が強くなるため、低温時や速書時にフォロワーの追従不良によるカスレが発生し易くなり、流動性の良いフォロワーの使用が望まれる。

しかし、流動性の良いフォロワーを使用した場合には、落下衝撃によりフォロワーが飛散し易くなる。

更に、ペン先が上向きで放置された際、放置環境によっては、インキとフォロワーが逆転し易くなるという問題が発生し易くなったり、インキ収容管壁面をフォロワーが経時的に拡張濡れをし、重力の影響と重なり、インキ収容管壁面を伝い垂れインキ後端部のフォロワー量が減少する現象(垂れ)が起こり易くなる。

また、上向き放置時における逆転やフォロワーの垂れを良好にするためフォロワーに擬塑性を付与し、静置下における見かけ粘度を高くし流動性を低下させた場合は、インキ消費時にフォロワーが壁面に付着する量が多くなり、インキ消費と共にインキ後端部に存在するフォロワー量が著しく減少し、極端な場合はフォロワーが後端部からなくなってしまう場合がある。

更に、上記した通り、低剪断速度領域における見かけ粘度が高いため、低温時や速書時にフォロワーの追従不良によるカスレが発生し易くなる。

加えて、リフィール内部に気泡が残存もしくは発生した場合は、低剪断速度領域における見かけ粘度が高いために、気泡がフォロワー後端部より、抜けることが不可能となり、カスレ等の問題の原因となる。更に、気泡の成長やペン体が高温下におかれた際には、気泡の体積増加により、フォロワーがインキ収容管後端部より漏れだす場合がある。

つまり、インキ収容管の内径が2.8mm以下のものにフォロワーを使用した場合は、低温時や速書性におけるフォロワーの追従性と

落下耐性、上向き逆転性、垂れ性のバランスを取ることが困難な問題となってくる。

更にインキ消費に伴うインキ後端部のフォロワー量の減少や気泡の残存に関する不具合に対しても対策を要する。

ボールペンのインキ収容管の内径は、ボールペンチップのインキ吐出量、筆記距離、外観上のインキ充填長さからの見栄え、ペンのデザイン等、様々なバランスで設定される場合が多く、フォロワーが必要となる場合は、設定されたインキ収容管内径に適切な物性を有したフォロワーが必要となる。

一方、水系のボールペン用としては、特公平6-33024号公報、特許第2859068号、特許第3016749号、特開平7-216285号公報、特開平8-183286号公報、特開平9-76687号公報、特開平11-42882号公報、特開2001-63272号公報、特開平6-336584号公報、特開2000-177288号公報、特開平7-266780号公報に、インキ収容管に直接インキを収容せしめる水系ボールペンに具備されたフォロワーが開示されている。これらのフォロワーは、後端部からの水の揮発、ペンを上ないし横向きに放置した場合に生じてしまうインキの漏れ出し、衝撃によるインキの飛散を抑制する働きがある。

上記の水系ボールペン用が開示されているフォロワーは、確かに水系ボールペン用としては使用可能である。

また、上記開示されているフォロワーは内径2.8mm以上のインキ収容管に充填することが想定されており、そのためか、その殆どに剪断減粘性を付与するゲル化剤が必須成分となっている。

内径が2.8mm以下の管抵抗が強いインキ収容管を使用した場合は、ゲル化剤の影響により、低温時や速書時にフォロワーの追従不

良によるカスレが発生し易くなり、インキ消費時にフォロワーが壁面に付着する量が多くなり、インキ消費と共にインク後端部に存在するフォロワー量が著しく減少する不具合が発生する。

本発明者らは、従来の油性ボールペンとは異なり蒸気圧の高い溶剤を使用した非水系ボールペンを開発しているが、そのような蒸気圧の高い溶剤を使用した非水系ボールペン用インキにはフォロワーが必要であることが明らかになった。

また、上述した理由より、インキ収容管の内径が2.8mm以下のインク収容管に対して適切な物性を有するフォロワーが必要となった。

そこで、上記の従来開示されかつ普通に使用されている水系ボールペン用フォロワーを開発中の蒸気圧の高い溶剤を使用した非水系ボールペンに使用したところ、そのままでは使用できなかった。

本発明は、上記のような事情に鑑みて、上記の問題を解決し、蒸気圧の高い溶剤を使用した非水系ボールペンにも使用可能で、高温下や長期の保存においても離油することなく安定であり、インキと外気を遮断してインキの揮発を防止し、更に内径が2.8mm以下の管抵抗が強いインキ収容管にフォロワーを搭載した際でも、低温時や速書性におけるフォロワーの追従性に問題がなく、落下衝撃に対する耐性を確保し、ペン先が上向きで放置された際、比重差によりインキとフォロワーが逆転しにくく、インキ収容管壁面をフォロワーが経時的に伝い垂れる現象(垂れ)が起こり難く、インキ消費に伴うインキ後端部のフォロワー量の減少が少ない、非水系ボールペン用フォロワーおよびそのようなフォロワーを含む非水系ボールペンを提供することを目的とする。

発明の開示

上記課題を達成するために鋭意検討した結果、本発明者は、以下に示す点を特徴とすることにより課題を解決できることを見いだし、本発明を完成した。

〔１〕 ４０℃における粘度が２００ｍPa・s以上の合成油であるポリ- α -オレフィンを１種または２種以上含有し、その総量が全成分の８０質量％以上であり、４０℃における粘度が１０００～３０００ｍPa・s、剪断速度１～１０／sにおける剪断減粘指数が０．９５以上であることを特徴とする非水系ボールペン用フォロワー。

〔２〕 フォロワーの４０℃における粘度が１５００～１５０００ｍPa・sである、上記〔１〕に記載の非水系ボールペン用フォロワー。

〔３〕 フォロワーの４０℃における粘度が３０００～１００００ｍPa・sである、上記〔２〕に記載の非水系ボールペン用フォロワー。

〔４〕 フォロワーの剪断速度１～１０／sにおける剪断減粘指数が０．９７以上である、上記〔１〕～〔３〕のいずれか１項に記載の非水系ボールペン用フォロワー。

〔５〕 ４０℃における粘度が２００ｍPa・s以上の合成油であるポリ- α -オレフィンを１種または２種以上含有し、その総量が全成分の９８質量％以上である、上記〔１〕～〔４〕のいずれか１項に記載の非水系ボールペン用フォロワー。

〔６〕 ４０℃における粘度が１０００ｍPa・s以上の合成油であるポリ- α -オレフィンを１種または２種以上含有し、その総量が全成分の９０質量％以上である、上記〔１〕～〔５〕のいずれか１項に記載の非水系ボールペン用フォロワー。

〔７〕 ４０℃における粘度が５０００ｍPa・s以上の合成油であるポリ- α -オレフィンを１種または２種以上含有し、その総量が全

成分の50質量%以上である、上記〔1〕～〔6〕のいずれか1項に記載の非水系ボールペン用フォロワー。

〔8〕40℃における粘度が5000 mPa・s以上の合成油であるポリ- α -オレフィンを1種または2種以上含有し、その総量が全成分の60質量%以上である、上記〔7〕に記載の非水系ボールペン用フォロワー。

〔9〕40℃における粘度が5000 mPa・s以上の合成油であるポリ- α -オレフィンを1種または2種以上含有し、その総量が全成分の70質量%以上である、上記〔8〕に記載の非水系ボールペン用フォロワー。

〔10〕ポリ- α -オレフィンが主として炭素数8～20の α -オレフィンの重合体である、上記〔1〕～〔9〕のいずれかに記載の非水系ボールペン用フォロワー。

〔11〕ポリ- α -オレフィンが主として炭素数8～12の α -オレフィンの重合体である、上記〔1〕～〔9〕のいずれかに記載の非水系ボールペン用フォロワー。

〔12〕20℃での蒸気圧が0.2～50 mmHgのアルコール類、グリコールモノエーテル類からなる溶剤がインキ溶剤の10～100質量%を占める非水系ボールペンインキと、上記〔1〕～〔11〕のいずれかに記載の非水系ボールペン用フォロワーを含み、且つ、インキ収容管の内径が2.8 mm以下である非水系ボールペン。

〔13〕非水系ボールペンインキに含まれる水の濃度が5質量%以下である、上記〔12〕に記載の非水系ボールペン。

〔14〕非水系ボールペンインキが水を本質的に含まない、上記〔12〕に記載の非水系ボールペン。

〔15〕非水系ボールペンインキが、0.2～50 mmHgのアルコール類、グリコールモノエーテル類からなる溶剤をインキ溶剤の5

0～100質量%占めるものである、上記〔12〕～〔14〕のいずれか1項に記載の非水系ボールペン。

〔16〕インキ収容管の内径が1.5～2.7mmである、上記〔12〕～〔15〕のいずれか1項に記載の非水系ボールペン。

〔17〕インキ収容管の内径が1.6～2.6mmである、上記〔16〕に記載の非水系ボールペン。

図面の簡単な説明

図1はボールペンリフィールの1例の模式図を示す。

発明の実施の形態

本発明者らは、従来とは異なり蒸気圧の高い溶剤を使用した非水系ボールペンにおいて、従来技術の欄に記載したように従来の水系ボールペンインキ用フォロワーをそのままでは使用できない理由について、鋭意検討した結果、次のような理由を見出した。

即ち、水系ボールペンインキ溶剤の水と比較して、非水系ボールペンインキに使用される溶剤は、フォロワー溶剤との親和性が強すぎるのである。つまり、非水系ボールペンインキに使用される溶剤とフォロワー溶剤との界面張力が水とフォロワー溶剤の界面張力と比較して低いのである。親和性が強い溶剤同士の影響により、インキとフォロワーの界面で界面を消失させようとする力が発生するばかりではなく、フォロワーのゲル構造を破壊し離油を促進したり、フォロワーのゲル構造が破壊され経時的に物性が変化したり、フォロワーとチューブ壁面の固液界面にインキが入り込もうとしたり、また、揮発性のある溶剤は、フォロワーを透過して揮発するなど様々な悪影響が発生する。また、非水系ボールペンインキに使用される色剤、樹脂、添加剤も当然のことながら水系ボールペンインキに

使用されるものよりフォロワー溶剤に対して親和性が強いいため、フォロワー側に移行し不具合の原因となる。特に高温下に放置された際は、このような不具合が顕著に現れる。

従って、フォロワーに使用する原材料は適正な化学的性質と物理的性質（物性値）を有するものを使用することが必要である。

本発明者は、検討を進めた結果、フォロワーを特定の粘度のポリ- α -オレフィンを用いて構成することで、より具体的には、ポリ- α -オレフィンを用いかつ40℃における粘度を1000～30000mPa・s、剪断速度1～10/sにおける剪断減粘指数を0.95以上に構成することで、上記の目的とする非水系ボールペン用フォロワーおよびそのようなフォロワーを含む非水系ボールペンを提供できることを見出した。

本発明のフォロワーに用いる基油には、ポリ- α -オレフィン、特に40℃における粘度が200mPa・s以上の合成油であるポリ- α -オレフィンを使用する。40℃における粘度が200mPa・s以上の合成油であるポリ- α -オレフィンは、単一で使用しても、40℃における粘度が200mPa・s以上であり粘度の異なるグレードのものを2種以上混合して使用してもよい。

水系インキ用フォロワーでは、炭化水素以外にSP値（溶解度パラメータ値）の低いアルコール、エステル、有機酸、シリコーンオイル等も基油として使用可能であるが、これらはいずれも非水系インキ用フォロワーの少なくとも基油あるいはその主成分としては使用できない。SP値の低いアルコール、エステル、有機酸等は、非水系インキ溶剤と親和性が強く、界面が見づらくなったり、インキに使用される色剤、樹脂、添加剤等も移行し不具合の原因となる。シリコーンオイルは、インキ溶剤が透過しやすいため経時的にインキの物性に変化してしまうため好ましくないからである。

ポリ- α -オレフィンは、炭化水素化合物であり、同じ炭化水素に属する鉱油、ポリブテンと比較した場合、40℃における同一粘度品は、比較的低SP値を示す物質との相溶性、溶解性が弱い傾向にあった。このことから特にインキの溶剤及び原材料との親和性が炭化水素の部類の中でも特に弱いと考えられる。そのため、上述したインキとの親和性から起こると考えられるような不具合が他の部類の炭化水素と比較した場合、特に起こりにくい。

ポリ- α -オレフィンは、 α -オレフィンを重合した合成油であり、反応開始物質である α -オレフィンには代表的なもので1-オクテン、1-デセン、1-ドデセン等がある。工業的には、1-デセンの重合体が主に使用されている。本発明に使用するポリ- α -オレフィンの反応開始物質は、特に限定されるものではないが、 α -オレフィンの炭素数が小さくなると高温下で上向き放置した際の特性が優れないので、炭素数8以上が好ましく、より好ましくは炭素数8~20を主とするものである。「主として」とは、50質量%以上をいうが、好ましくは60質量%以上であり、より好ましくは75質量%以上、さらに好ましくは90質量%以上、特に95質量%以上である。

本発明のフォロワーに基油として用いるポリ- α -オレフィンの粘度は、40℃での粘度が200 mPa・s以上であることが好ましく、さらには500 mPa・s以上であることが好ましく、1000~50000 mPa・sがより好ましく、1500~20000 mPa・sが更に好ましい。ポリ- α -オレフィンであっても、40℃での粘度が200 mPa・s未満のものを一定量以上用いると、高温下で上向き放置した際の逆転が起こりやすくなる。粘度が低くなるにつれて、ポリ- α -オレフィンは一般的に分子量が小さくなり、分子量が小さくなるにつれて、高温下では分子運動が激しく起こるようになり

、更にインキ原材料との親和性が増しインキと混ざろうとする力が大きく(インキ溶剤とフォロワー溶剤の界面張力が低く)なるため、高温下で上向き放置した際に逆転が起こりやすくなる。

ポリ- α -オレフィンの分子量が大きくなるにつれて、高温下でも原材料との親和性が弱まり、高温下で上向き放置の際に逆転が起こりにくくなる。例えば、40℃における粘度が5000mPa・s以上であるポリ- α -オレフィンの総量が全成分の50質量%以上であることが好ましく、さらに40℃における粘度が5000mPa・s以上であるポリ- α -オレフィンをその総量で、全成分の60質量%以上含むことがより好ましく、更に好ましくは70質量%以上である。40℃における粘度が5000mPa・s以上であるポリ- α -オレフィンが50質量%以上であると、上記の高温下でも原材料との親和性が弱まり、高温下で上向き放置の際に逆転が起こりにくくなる効果が大きくなる。また40℃における粘度が5000mPa・s以上であるポリ- α -オレフィンは、分子の凝集力が強くなり表面張力が高くなるため、その総量が全成分の50質量%以上としたものは、インキ収容管壁面をフォロワーが経時的に伝い垂れる現象(垂れ)が起こり難くなる効果がある。

本発明のフォロアーは、普通にはまた望ましくは、40℃における粘度が200mPa・s以上の合成油であるポリ- α -オレフィンを1種または2種以上で構成され、その合計量は100質量%にされるが、本発明のフォロアーとしては、その合計量は80質量%以上含まれればよい。即ち、本発明のフォロアーでは、40℃での粘度が200mPa・s以上であるポリ- α -オレフィンをその総量で全成分の80質量%以上含む。より好ましくは40℃での粘度が200mPa・s以上であるポリ- α -オレフィンを90質量%以上、更に好ましくは98質量%以上、最も好ましくは99.5質量%を超

え、特に100質量%である。ポリ- α -オレフィン以外の原材料の添加量が多くなると、その物質の性質が反映されるようになり、その物質がインキ原材料との親和性が強い場合は、高温下で上向き放置した際の逆転が起こりやすくなる。また、ポリ- α -オレフィン以外の原材料の表面張力が低い場合は、その物質の影響が強くなるため、フォロワー自体の表面張力が低くなり、インキ収容管壁面をフォロワーが経時的に伝い流れる現象（垂れ）が起こる場合もある。ポリ- α -オレフィンの総量が全成分の80質量%以下となった場合は、それ以外の原材料の影響が大きくなりすぎるため好ましくない。

本発明のフォロワーに用いる上記の如きポリ- α -オレフィンとしては、例えば、バーレルプロセス油P-380（松村石油社）、バーレルプロセス油P-1500（松村石油社製）、バーレルプロセス油P-2200（松村石油社製）、バーレルプロセス油P-10000（松村石油社製）、バーレルプロセス油P-37500（松村石油社製）、ExxonMobil SHF-403（エクソンモービル化学社製）、ExxonMobil SHF-1003（エクソンモービル化学社製）、SuperSyn 2150（エクソンモービル化学社製）、SuperSyn 2300（エクソンモービル化学社製）、SuperSyn 21000（エクソンモービル化学社製）、SuperSyn 23000（エクソンモービル化学社製）などがある。これらの市販のポリ- α -オレフィンの多くは主に1-デセンのポリマーである。

ポリ- α -オレフィンは合成油であるため、合成後には分子量分布を持ったものの混合物として得られる。本発明のフォロワーの基油に用いるポリ- α -オレフィンとしては、数平均分子量（ M_n ）が1000以上、更に好ましくは3000～20000のものが好ましい。また、分子量分布は重量平均分子量（ M_w ）と数平均分子量（ M_n ）の比で評価され、 M_w/M_n の値が目安となる。分子量

分布の広いものは値が大きくなり、分子量分布の狭いものは、1に近い値となる。合成油のポリ- α -オレフィンと鮎油等と比較して分子量分布が一般的狭いといわれている。本発明のフォロワーの基油に用いるポリ- α -オレフィンは、分子量の低いものが上記のように悪影響を与えるため、 M_w/M_n の値は1に近いものが好ましい。本発明のフォロワーの基油に用いるポリ- α -オレフィンの M_w/M_n の値としては、2.5以下が好ましく、更に好ましくは2.0以下である。

M_w 、 M_n の測定値はゲルパミッショクロマトグラフィー等の測定により得られる。 M_w 、 M_n はそれぞれ下記式で表される（式中、 M_i は或る分子量を表し、 N_i はその分子量 M_i を持つポリマーの数を表す）。

$$M_w = \Sigma (M_i^2 N_i) / \Sigma (M_i N_i) \quad \text{—式(1)}$$

$$M_n = \Sigma (M_i N_i) / \Sigma N_i \quad \text{—式(2)}$$

本発明のフォロワーでは、上記の如きポリ- α -オレフィンを用いるが、40℃における粘度を1000～30000mPa・s、かつ剪断速度1～10/sにおける剪断減粘指数を0.95以上にする必要がある。

本発明のフォロワーは、40℃における粘度が1000～30000mPa・sであり、好ましくは1500～15000mPa・s、更に好ましくは3000～10000mPa・sである。40℃における粘度が1000mPa・s未満のフォロワーは、粘度が低く分子運動が激しく起こるため、分子量の低い物質の影響が著しく現れ、また、フォロワーの凝集力が弱くなりインキ溶剤とフォロワー溶剤の界面張力も低下する為、高温下で上向き放置した際の逆転が起こりやすくなる。更に、フォロワーの凝集力が弱くなり表面張力が低くなるため、インキ収容管壁面をフォロワーが経時的に伝い垂れる現

象(垂れ)が起こり易くなる。更に、分子量の低い物質の影響が著しく現れ、インキ原材料との親和性も増し、インキ原材料がフォロワー中に拡散したり、インキとフォロワーの界面が見づらくなる現象が起こる場合もある。更に、粘度が低いため、インキ原材料のフォロワー中への拡散もいち早く起こる傾向にある。また、40℃における粘度が500mPa・s以下のフォロワーは、ペン体とした際に、室温下でペンを落下する落下衝撃に対して耐性が弱くなり、落下した際にフォロワーが飛散してしまう。40℃における粘度が3000mPa・sを越えるフォロワーは、速書時や5℃以下の低温下で筆記した際にフォロワーの追従不良によるカスレを起こしてしまう。

さらに、本発明のフォロワーは、40℃における粘度を1000～3000mPa・sでありかつ、剪断速度1～10/sにおける剪断減粘指数が0.95以上のものでなければならず、より好ましくは上記剪断減粘指数が0.97以上である。

ここでいう剪断減粘指数とは、剪断速度を変化させた際に、見掛け粘度が変化した度合いをいい、剪断減粘指数 n 、ずり応力 τ 、ずり速度 D 、見掛け粘度 η を用いると、下記式(1)ような関係が得られるものである。

$$\tau = \eta D^n \quad \text{— 式(3)}$$

剪断減粘指数が0.95未満となった場合は、フォロワーの粘度により程度の差が大きく生じるが、インキ消費時にフォロワーが壁面に付着する量が多くなり、インキ消費と共にインク後端部に存在するフォロワー量が減少する不具合が起こり始める。また、低温時や速書性におけるフォロワーの追従性も低下し、カスレの原因となる。更に、剪断減粘指数が0.80以下となると、フォロワーの粘度により程度の差が大きく生じるが、リフィール内に気泡が残存し

た場合、ペン先を下向きに放置した際でも気泡がフォロワー内を通過しにくい状況になり、気泡の影響による不具合が発生する。

本発明のフォロワーは、2.8mm以下の管抵抗が強いインキ収容管にフォロワーを搭載した際でも、低温時や速書性におけるフォロワーの追従性に問題を起こさないように、剪断減粘指数が0.95以上であるような流動性の良いフォロワーを提供し、そのため剪断減粘性付与剤を基本的に含まないことを一つの特徴とする。流動性の良いフォロワーは上向き放置した際に保管条件によっては、インキとの比重差により逆転し易くなるが、本発明のフォロワーでは、この上向き放置による逆転の課題を、剪断減粘性付与剤を使用することなく、インキとフォロワーが混ざらないでおこうとする力（界面張力）、フォロワーの表面張力、及び、インキ収容管の管抵抗をもっぱら利用して解決されている。これは従来のフォロワーにはない新規な技術思想である。

従来、フォロワーを高粘度にするために所謂増粘剤が用いられるが、従来用いられている増粘剤は剪断減粘性を示し、そのようなフォロワーは2.8mm以下の管抵抗が強いインキ収容管にフォロワーを搭載すると、低温時や速書時におけるフォロワーの追従性に問題があり、本発明のフォロワーには少なくとも実質的な量では使用できない。

本発明のフォロワーでは、上記の如きポリ- α -オレフィンを選択して40℃における粘度を1000～30000mPa・sになるように構成すれば、一般的には、剪断減粘指数は0.95以上になる。即ち、本発明のフォロワーにおける剪断速度1～10/sでの剪断減粘指数が0.95以上ということは、従来タイプの増粘剤（剪断減粘性を付与するタイプ）を用いて増粘するのではなく、少なくとも主たる粘度調整成分として適当な粘度のポリ- α -オレフィンを

用いることで、フォロワーの粘度を上記の如く調整することを意味する。

従来用いられている剪断減粘性を付与する増粘剤あるいはゲル化剤の例としては、金属石鹸、有機ベントナイト、無機金属微粒子、ワックス類、熱可塑性エラストマー等がある。本発明では、これらの剪断減粘性を付与する増粘剤あるいはゲル化剤は、基本的に使用しない。ただし、フォロワーの剪断速度 $1 \sim 10 / s$ における剪断減粘指数を 0.95 未満にしない範囲であれば使用してよいが、剪断速度 $1 \sim 10 / s$ における剪断減粘指数が 0.95 未満となる実質的な量で添加すると、上記の如き不具合が発生し、本発明の範囲外である。

本発明のフォロワーに用いる基油は、常温で難揮発性及び/又は不揮発性であることが望ましい。溶剤が揮発性であると、蒸発ロスが多くなり、フォロワーとして機能できないからである。 $98^{\circ}C$ 、5時間の条件下で蒸発ロスが 0.4 質量%以下であることが好ましい。蒸発ロスが 0.4 質量%超のとき、フォロワー基油の揮発が無視できなくなり、経時的にフォロワー物性が変化してしまうからである。

本発明のフォロアーは、上記の如く、 $40^{\circ}C$ における粘度が $200 \text{ mPa} \cdot s$ 以上の合成油であるポリ- α -オレフィンを1種または2種以上含有したもので構成されるが、上記した粘度及び剪断減粘指数を満たし、フォロワー性能に悪影響を与えないものであれば、その他の油、樹脂、増粘剤及び添加剤を添加することができる。その他の油、樹脂、増粘剤及び添加剤には、例えば、鉱油、ポリブテン、テルペン樹脂、界面活性剤、シリコンオイル等がある。例えば、 $40^{\circ}C$ における粘度が $1000 \text{ mPa} \cdot s$ 未満であるポリ- α -オレフィンを使用する際に、何らかの増粘剤を用いてもよい。ただし、

その場合にも、増粘剤にはインク原材料との親和性を増すような物質は使用せず、できるだけインク原材料との親和性が弱い物質で増粘するのが好ましい。

これらの増粘剤や添加剤の添加量は、積極的に添加するもの消極的に添加されるものを含み合計で、フォロアー全量基準で、20質量%未満、より好ましくは10質量%未満、更に好ましくは2質量%未満、最も好ましくは0.5%以下が好ましい。20質量%以上となった場合は、添加物の性質が強く反映されるようになり、インキ原材料との相互作用が強くなることによる悪影響等が起こりやすくなる恐れがある。また、特に極性が大きいような物質は、フォロワーとインキの親和性が著しく強くなってしまうため、フォロアー全量基準で、5質量%以上、更には3質量%以上、特に0.5質量%以上の添加は好ましくない。

本発明のフォロワーは40℃における粘度が200 mPa・s以上の合成油であるポリ- α -オレフィンをそのまま使用するか2種以上を混合して使用する。2種以上混合する場合は、及び、その他の油、樹脂、増粘剤及び添加剤を配合する場合は、加熱攪拌しその後室温まで冷却する。攪拌温度は、フォロワー原材料が均一なれば特に制限はないが、50～200℃、より好ましくは70～140℃、更に好ましくは、90～120℃が好ましい。攪拌温度が50℃以下の場合は、高粘性のポリ- α -オレフィンを混合する際に、均一な液が得られるまで時間を要する。200℃以上の場合は、フォロワー原材料が酸化されやすく、攪拌時間により完成品の物性が大きく異なる。また、酸化物の濃度がフォロワー中に増えた場合、インキ原材料との親和性が強くなり、高温時の上向き逆転性に不具合が生じる場合もある。

フォロワー原材料の酸化を防止するために窒素雰囲気下で攪拌を

行っても良い。

また、加熱攪拌後の冷却環境は、冷却後に得られるフォロワーが容器のいかなる部分でもほぼ同一な物性を示せば、どのような環境で冷却してもかまわない。しかし、冷却条件をコントロールしなかった際に、得られるフォロワーが容器内で物性の異なる部分が生じる場合は、冷却速度をコントロールしたり、震度を与えたりして冷却条件をコントロールすることが好ましい。

本発明のフォロワーは、非水系ボールペンインキ用に開発されたものである。本発明において、非水系ボールペンインキとは、インキが本質的に水を含まないインキのことであるが、アルコールなどの非水系溶剤では、親水性があるので経時的に自然に吸湿し、水を含んで平衡することがある。また、吸湿するインキの物性変化を少なくするため製造時から適度な水を含ませることも行われる。しかし、水の濃度がインキの製造時から5質量%を超えることはない。

本発明のフォロワーは、インキ溶剤の揮発を防止することを一つの目的とするが、インキの吸湿を防ぐことも一つの目的である。

アルコール類、グリコールモノエーテル類からなる溶剤は、比較的、空気中の水分を吸湿し易くインキが吸湿した結果、インキの物性が変化したり、原材料の溶解性が変化することにより、ボールペンの筆記性に悪影響を与える場合がある。これらの影響を抑制するためにフォロワーが必要となる。

本発明のフォロワーは、非水系ボールペンインキ、特に、20℃での蒸気圧が0.2～50 mmHgのアルコール類、グリコールモノエーテル類からなる溶剤がインキ溶剤の10～100質量%を占めるボールペンインキ溶剤で形成された非水系ボールペンインキと共に用いるときに、先に説明したような理由から好適である。

20℃での蒸気圧が0.2～50 mmHgの溶剤としては、アルコー

ル類としてはエタノール、1-プロパノール、2-プロパノール、1-ブタノール、2-ブタノール、i s oブチルアルコール、t e r tブチルアルコール、1-ペンタノール、2-ペンタノール、3-ペンタノール、i s oペンチルアルコール、t e r tペンチルアルコール、3-メチル-2-ブタノール、ネオペンチルアルコール、1-ヘキサノール、2-メチル-1-ペンタノール、4-メチル-2-ペンタノール、2-エチル-1-ブタノール、n-ヘプタノール、2-ヘプタノール、3-ヘプタノール等が挙げられる。

グリコールモノエーテル類としては、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノプロピルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノプロピルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコールターシャリーブチルエーテル、3-メトキシブタノール、3-メチル-3-メトキシブタノール等が挙げられる。

また、グリコールモノエステル類もグリコールモノエーテル同様に使用することも可能である。

以上に挙げられるような溶剤がインキ溶剤の10～100質量%、さらには30～100質量%、特に50～100質量%を占める場合は、後端部からのインキ溶剤の揮発が起こり、インキの品質が経時的に変化することを抑制するためフォロワーが必要となる。この目的に本発明のフォロワーは最適である。

また、上記溶剤と組み合わせ、インキ溶剤の0～90質量%の範囲で不揮発性の溶剤を補助溶剤として併用しても良い。

本発明のフォロワーを必要とする非水系ボールペンインキ組成物としては、上記溶剤の他、必ず色材と樹脂を含む。色材としては顔

料あるいは染料あるいは併用により調整され、樹脂は非水系ボールペン性能を発揮できるもので、インキ中の不安定要素でなければ特にどのようなものでもよい。

また、性能に応じて各種添加剤を使用することもできる。インキの粘度は、25℃での20000 mPa・s 以下が望ましい。

本発明のフォロワーは、上記の如く構成することにより、蒸気圧の高い溶剤を使用した非水系ボールペンにも使用可能で、高温下や長期の保存においても離油することなく安定であり、インキと外気を遮断してインキの揮発を防止し、更に内径が2.8 mm以下の管抵抗が強いインキ収容管にフォロワーを搭載した際でも、低温時や速書性におけるフォロワーの追従性に問題がなく、落下衝撃に対する耐性を確保し、ペン先が上向きで放置された際、比重差によりインキとフォロワーが逆転しにくく、インキ収容管壁面をフォロワーが経時的に伝い垂れる現象(垂れ)が起こり難く、インキ消費に伴うインキ後端部のフォロワー量の減少が少なく、リフィール内部に気泡が残存し難い非水系ボールペン用フォロワーおよびそのようなフォロワーを含む非水系ボールペンを提供することに成功した。

本発明のフォロワーを搭載するインキ収容管内径は、2.8 mm以下が好ましく、より好ましくは1.5 mm～2.7 mm、更に好ましくは、1.6 mm～2.6 mmである。本発明のフォロワーは、管抵抗が高い内径が2.8 mm以下のインキ収容管でも良好な追従性、流動性を得ることを1つの目的としており、本発明のフォロワーの効果が顕著である。また、インキ収容管内径が1.5 mm未満の場合は、管抵抗が強くなり、フォロワーの有無に係わらず、速書時に追従不良によるカスレが発生する恐れがあり、望ましくない。

本発明のフォロワーを搭載するインキ収容管の材質は、インキ溶剤やフォロワー溶剤の影響によりボールペンの品質を著しく損なう

ものでないもの、外界からの影響によりボールペンの品質を著しく損なうものでないものでなければ、特に限定されない。

インキ溶剤やフォロワー溶剤と接触するインキ収容管の材質は、ポリプロピレン、ポリエチレン、金属等が使用される。

本発明のフォロワーは、非水系ボールペン以外にもインキ収容管に直接インキを収容する水系ボールペン用の水系インキなど他のインキに使用することを妨げるものではない。

図1のボールペンリフィールの1例の構造を模式的に示す。金属製であるボールペンチップ1は透明プラスチック製インキ収容管2の一方の端部に液密に接続されている。チップ1の構造はいろいろであるが、その最先端に金属製やセラミック製のボール（図示せず）が存在し、インキ収容管2内のインキ3はチップ1の内部をとおり最先端のボールで筆記される。インキ収容管2内のインキ3の後方にフォロワー4が搭載され、インキ3が減るとフォロワー4はインキ3の後端部の移動に追従する。

本発明の特定のフォロワーを使用した非水系ボールペン、特に揮発性の高いインキ溶剤を用いた非水系ボールペンは新規なものであり、特にこのフォロワーを使用することによりはじめて揮発性の高いインキ溶剤を用いた非水系ボールペンは実用化が可能になるものである。

実施例

次に実施例により本発明を詳細に説明するが、本発明はこの実施例によって限定されるものではない。

実施例及び比較例で使用した原材料の説明を下記に示す。

(1)パーレルプロセス油 P 2 2 0 0

: ポリ- α -オレフィン。40℃粘度2000 mPa・s(剪断速度3

. 8 /s)

(2)パーレルプロセス油 P 3 7 5 0 0

: ポリ- α -オレフィン。40℃粘度 3 2 0 0 0 mPa・s(剪断速度 3 . 8 /s)

(3)パーレルプロセス油 P 1 0 0 0 0

: ポリ- α -オレフィン。40℃粘度 8 9 0 0 mPa・s(剪断速度 3 . 8 /s)

(4)パーレルプロセス油 P 1 5 0 0

: ポリ- α -オレフィン。40℃粘度 1 3 0 0 mPa・s(剪断速度 3 . 8 /s)

(5)ExxonMobil SHF-403

: ポリ- α -オレフィン。40℃粘度 3 5 0 mPa・s(剪断速度 3 . 8 /s)

(6)ダイアナプロセスオイル P W - 9 0

: 鉱物油。40℃粘度 9 0 mPa・s(剪断速度 3 . 8 /s)

(7)出光 P A O 5 0 0 6

: ポリ- α -オレフィン。40℃粘度 2 7 mPa・s(剪断速度 3 . 8 /s)

(8)ダイアナプロセスオイル P W - 8

: 鉱物油。40℃粘度 8 mPa・s(剪断速度 3 . 8 /s)

(9)出光ポリブテン 2 0 0 0 H

: ポリブテン。40℃粘度 2 3 0 0 0 0 mPa・s(剪断速度 3 . 8 /s)

(10)アエロジル R - 9 7 2

: 微粒子シリカ。剪断減粘性付与剤

(11)クリアロン P - 1 0 5

: テルペン樹脂。増粘剤。

(実施例 1)

バーレルプロセス油 P-2200 (松村石油社製)

100.0 質量%

この材料そのままフォロワーに使用した。ここで、40℃における粘度は2000 mPa・s(剪断速度3.8/s)、剪断速度1~10/sにおける剪断減粘指数は1.00であった。

(実施例 2)

バーレルプロセス油 P-2200 (松村石油社製)

80.0 質量%

バーレルプロセス油 P-37500 (松村石油社製)

20.0 質量%

これらの材料を90℃で30分加熱攪拌した後、室温まで放冷し50gのフォロワーを得た。

得られた40℃におけるフォロワーの粘度は4100 mPa・s(剪断速度3.8/s)、剪断速度1~10/sにおける剪断減粘指数は0.99であった。

(実施例 3)

バーレルプロセス油 P-2200 (松村石油社製)

40.0 質量%

バーレルプロセス油 P-10000 (松村石油社製)

60.0 質量%

これらの材料を90℃で30分加熱攪拌した後、室温まで放冷し50gのフォロワーを得た。

得られた40℃におけるフォロワーの粘度は5400 mPa・s(剪断速度3.8/s)、剪断速度1~10/sにおける剪断減粘指数は1.00であった。

(実施例 4)

バーレルプロセス油 P-1500 (松村石油社製)

20.0 質量%

バーレルプロセス油 P-10000 (松村石油社製)

80.0 質量%

これらの材料を 90℃で 30 分加熱攪拌した後、室温まで放冷し 50 g のフォローを得た。

得られた 40℃におけるフォローの粘度は 6700 mPa・s (剪断速度 3.8 /s)、剪断速度 1~10 /s における剪断減粘指数は 1.01 であった。

(実施例 5)

ExxonMobil SHF-403 (エクソンモービル化学社製) 25.0 質量%

バーレルプロセス油 P-10000 (松村石油社製)

75.0 質量%

これらの材料を 90℃で 30 分加熱攪拌した後、室温まで放冷し 50 g のフォローを得た。

得られた 40℃におけるフォローの粘度は 4600 mPa・s (剪断速度 3.8 /s)、剪断速度 1~10 /s における剪断減粘指数は 0.99 であった。

(実施例 6)

バーレルプロセス油 P-10000 (松村石油社製)

80.0 質量%

バーレルプロセス油 P-37500 (松村石油社製)

20.0 質量%

これらの材料を 90℃で 30 分加熱攪拌した後、室温まで放冷し 50 g のフォローを得た。

得られた 40℃におけるフォローの粘度は 12600 mPa・s (剪断速度 3.8 /s)、剪断速度 1~10 /s における剪断減粘指数

は 0.98 であった。

(比較例 1)

バーレルプロセス油 P-2200 (松村石油社製)

40.0 質量%

バーレルプロセス油 P-37500 (松村石油社製)

35.0 質量%

ダイアナプロセスオイル PW-90 (出光興産社製)

25.0 質量%

これらの材料を 90℃ で 30 分加熱攪拌した後、室温まで放冷し 50 g のフォロワーを得た。

得られた 40℃ におけるフォロワーの粘度は 3800 mPa・s (剪断速度 3.8 /s)、剪断速度 1 ~ 10 /s における剪断減粘指数は 1.00 であった。

(比較例 2)

バーレルプロセス油 P-10000 (松村石油社製)

75.0 質量%

出光 PAO 5006 (出光石油化学社製)

25.0 質量%

これらの材料を 90℃ で 30 分加熱攪拌した後、室温まで放冷し 50 g のフォロワーを得た。

得られた 40℃ におけるフォロワーの粘度は 2700 mPa・s (剪断速度 3.8 /s)、剪断速度 1 ~ 10 /s における剪断減粘指数は 0.99 であった。

(比較例 3)

バーレルプロセス油 P-2200 (松村石油社製)

82.0 質量%

ダイアナプロセスオイル PW-8 (出光興産社製)

18.0 質量%

これらの材料を90℃で30分加熱攪拌した後、室温まで放冷し50gのフォローを得た。

得られた40℃におけるフォローの粘度は850 mPa・s(剪断速度3.8/s)、剪断速度1~10/sにおける剪断減粘指数は0.99であった。

(比較例4)

パーレルプロセス油P-1500(松村石油社製)

93.0質量%

ダイアナプロセスオイルPW-8(出光興産社製) 7.0質量%

これらの材料を90℃で30分加熱攪拌した後、室温まで放冷し50gのフォローを得た。

得られた40℃におけるフォローの粘度は900 mPa・s(剪断速度3.8/s)、剪断速度1~10/sにおける剪断減粘指数は0.99であった。

(比較例5)

パーレルプロセス油P-37500(松村石油社製)

91.0質量%

出光ポリブテン2000H(出光石油化学社製) 9.0質量%

これらの材料を90℃で30分加熱攪拌した後、室温まで放冷し50gのフォローを得た。

得られた40℃におけるフォローの粘度は39500 mPa・s(剪断速度3.8/s)、剪断速度1~10/sにおける剪断減粘指数は0.98であった。

(比較例6)

パーレルプロセス油P-2200(松村石油社製)

95.5質量%

アエロジルR-972(日本アエロジル社製) 3.0質量%

クリアロン P-105 (出光興産社製)

1.5 質量%

これらの材料を 90℃ で 30 分加熱攪拌した後、室温まで放冷し 50 g の攪拌液を得た。

攪拌液を 3 本ロールミルにて混練し、フォロワーを得た。

得られた 40℃ におけるフォロワーの粘度は 4200 mPa・s (剪断速度 3.8 /s)、剪断速度 1 ~ 10 /s における剪断減粘指数は 0.84 であった。

(比較例 7)

バーレルプロセス油 P-2200 (松村石油社製)

70.0 質量%

バーレルプロセス油 P-10000 (松村石油社製)

18.0 質量%

アエロジル R-972 (日本アエロジル社製)

8.0 質量%

クリアロン P-105 (出光興産社製)

4.0 質量%

これらの材料を 90℃ で 30 分加熱攪拌した後、室温まで放冷し 50 g の攪拌液を得た。

攪拌液を 3 本ロールミルにて混練し、フォロワーを得た。

得られた 40℃ におけるフォロワーの粘度は 17100 mPa・s (剪断速度 3.8 /s)、剪断速度 1 ~ 10 /s における剪断減粘指数は 0.56 であった。

(比較例 8)

バーレルプロセス油 P-1500 (松村石油社製)

70.0 質量%

ダイアナプロセスオイル PW-8 (出光興産社製)

30.0 質量%

これらの材料を 90℃ で 30 分加熱攪拌した後、室温まで放冷し 50 g のフォロワーを得た。

得られた 40℃におけるフォロワーの粘度は 300 mPa・s(剪断速度 3.8 /s)、剪断速度 1～10 /s における剪断減粘指数は 1.00 であった。

(評価方法と結果)

以上の様な配合及び調整方法で得られたフォロワーを下記に示す非水系インキと組み合わせ、下記評価テストにより評価し、表 1 のような結果を得た。

なお、インキ、フォロワーの充填後には、国産遠心機社製遠心分離器 H-103N 型遠心機を用い、ペンの尾端部からペン先方向に遠心力がかかるように毎分 2000 回転で 5 分間遠心をかけた。

実施例及び比較例は、内径が 2.4 mm、内壁がポリプロピレン性のインキ収容管を使用し、継ぎ手とチップからなるペン先と組み合わせリフィールとした。このリフィールを三菱鉛筆社製 UM-100 の軸に入れペン体とした。

非水系インキとフォロワーを組み合わせたペン体は、ボール径が 1.0 mm のチップを使用した。

<非水系インキ配合>

スピロンバイオレット C-RH (保土谷化学社製)

18.0 質量%

スピロンイエロー C-GNH (保土谷化学社製)

7.0 質量%

ポリピニルブチラール BM-1 (積水化学社製)

1.0 質量%

SK レジン (ヒュルス社製)

1.0 質量%

活性剤

9.0 質量%

3-メトキシ、3-メチル、1-ブタノール

64.0 質量%

<評価テスト>

1) 上向き逆転性:

70℃環境下にてペン先を上向きにして 10 日放置し、インキと

フォロワーの逆転の有無を観察した。下記の基準で評価した。

逆転しなかったもの；○

1 部が逆転したもの；△

大半が逆転したもの；×

2) 垂れ性

70℃環境下にてインクを充填せず、フォロワーのみ充填を行い、ペン先を上向きにして10日放置し、フォロワーがチューブ壁面を垂れる(伝い流れる)度合いを観察した。下記の基準で評価した。

垂れがなかったもの；○

一部のフォロワーが垂れ、下方で溜まり、その後一体化して再度インキ収容管全体をふさいでしまった。；△

かなりのフォロワーが垂れ、下方に移動してしまった。；×

3) 速書性：

P P C用紙に螺旋筆記（直径約5cm）し、かすれ度合いの観察した。下記の基準で評価した。

かすれがほとんどないもの；○

かすれが多少あるもの；△

かすれがひどいもの；×

4) 拡散性(i)

70℃環境下にてペン先を下向きにして10日放置し、インキとフォロワーとの界面での状態を観察した。下記の基準で評価した。

界面がはっきりしているもの；○

界面の境界が解りにくいもの；△

界面の境界がひどく解りにくいもの；×

5) 拡散性(ii)

70℃環境下にてペン先を下向きにして10日放置し、フォロワー一中への染料の拡散を観察した。下記の基準で評価した。

フォロワー中への染料の拡散が殆どないもの：○

フォロワー中への染料の拡散が多少あるもの：△

フォロワー中への染料の拡散が著しいもの：×

6) 壁面へのへばりつき性

ペン体を、4.5 m/minの速度で300 m筆記し、筆記前後におけるインク後端部のフォロワー量を観察した。下記の基準で評価した。

フォロワー量がさほど変化していないもの；○

フォロワー量が多少変化しているもの；△

フォロワー量が著しく変化しているもの；×

7) 落下衝撃による耐性

ペン体を約1 mの高さから連続で5回落下させフォロワー後端部の状態を観察した。下記の基準で評価した。

変化なし；○

フォロワー後端部の界面が乱れ、フォロワーがチューブ壁面に飛散した；×

表 1

評価方法	評価項目	実施例 1	実施例 2	実施例 3	実施例 4	実施例 5	実施例 6
評価 1	上向き放置性	○	○	○	○	○	○
評価 2	垂れ性	○	○	○	○	○	○
評価 3	速書性	○	○	○	○	○	○
評価 4	拡散性①	○	○	○	○	○	○
評価 5	拡散性②	○	○	○	○	○	○
評価 6	壁面へばりつき	○	○	○	○	○	○
評価 7	落下衝撃	○	○	○	○	○	○

評価方法	評価項目	比較例 1	比較例 2	比較例 3	比較例 4	比較例 5	比較例 6	比較例 7	比較例 8
評価 1	上向き放置性	△	△	×	×	○	△	△	×
評価 2	垂れ性	○	△	×	×	○	○	○	×
評価 3	速書性	○	○	○	○	△	○	×	○
評価 4	拡散性①	○	○	△	△	○	△	△	△
評価 5	拡散性②	△	△	△	△	○	○	○	△
評価 6	壁面へばりつき	○	○	○	○	×	△	×	○
評価 7	落下衝撃	○	○	○	○	○	○	○	×

実施例 1 ～ 6 は、いずれも問題ない結果となった。

比較例 1 は、40℃における粘度が200 mPa・s以上の合成油であるポリ- α -オレフィンの総量が全成分の80重量%以下のフロッワーである。

ポリ- α -オレフィン以外の原材料にはパラフィン系の鉱油を使用した。その物質の性質が反映されるようになり、その物質がインキ原材料との親和性が強いためか、高温下で上向き放置した際にフロッワーの1部に逆転が発生する結果となった。

また、インキ原材料との親和性が強いためか、フロッワー中に染料の拡散が見られた。

比較例 2 は、全成分がポリ- α -オレフィンであるが、粘度が200 mPa・s以上の合成油であるポリ- α -オレフィンの総量が全成分の80重量%以下のフロッワーである。

比較例 1 同様、粘度が200 mPa・s以下の合成油であるポリ- α -オレフィンの性質が反映されるようになり、その物質がインキ原材料との親和性が強いためか、高温下で上向き放置した際にフロッワーの1部に逆転が発生する結果となった。また、インキ原材料との親和性が強いためか、フロッワー中に染料の拡散が見られた。

更に、200 mPa・s以下の合成油であるポリ- α -オレフィンの影響により、表面張力が低くなるためか、インキ収容管壁面をフロッワーが経時的に伝い垂れる現象(垂れ)が観察された。

比較例 3、4 は、40℃における粘度が1000 mPa・s以下のフロッワーである。

ポリ- α -オレフィン以外の原材料には粘度が低いパラフィン系の鉱油を使用した。

フロッワーの粘度が低く分子運動が激しく起こるためか、分子量の低い物質の影響が著しく現れ、インキ原材料と親和性が強くなっ

てしまうためか、高温下で上向き放置した際の逆転が発生する結果となった。

また、分子の凝集力が弱くなり表面張力が低くなるためか、インキ収容管壁面をフォロワーが経時的に伝い垂れる現象(垂れ)が起こった。

更に、分子量の低い物質の影響か、もしくは、粘度が低く拡散が起こり易かった為か、インキ原材料との親和性も増し、インキ染料のフォロワー中への拡散が観察され、また、インキとフォロワーの界面が見づらくなった。

比較例 5 は、40℃における粘度が30000 mPa・s以上のフォロワーである。

速書筆記した際にフォロワーの追従不良によるカスレが発生する結果が得られた。また、剪断減粘指数が0.95以上ではあるがインキ消費時にフォロワーが壁面に付着する量が多くなり、インキ消費と共にインク後端部に存在するフォロワー量が著しく減少する不具合が発生した。

比較例 6、7 は、剪断速度1～10/sにおける剪断減粘指数が0.95以下のフォロワーである。

インキ消費時にフォロワーが壁面に付着する量が多くなり、インキ消費と共にインク後端部に存在するフォロワー量が減少する不具合が起こる結果となった。

比較例 6 は、剪断減粘指数が比較的高く、粘度もそれほど高くないものであるためか、壁面に付着する量が多少、多くなり、インキ消費と共にインク後端部に存在するフォロワー量が減少する不具合が発生した。

また、微粒子シリカであるアエロジル R 9 7 2 及びテルペン樹脂である P 1 0 5 がインキ原材料と親和性が強いいためか、フォロワー

の 1 部に逆転が発生する結果となった。

更に、微粒子シリカであるアエロジル R 9 7 2 及びテルペン樹脂である P 1 0 5 がインキ原材料と親和性が強いためか、インキとフォロワーの界面が見づらくなる現象が発生した。

比較例 7 は、剪断減粘指数が比較的 low、粘度も比較的高いためか、壁面に付着する量が多くなり、インキ消費と共にインク後端部に存在するフォロワー量が著しく減少する不具合が発生した。

また、速書筆記した際にフォロワーの追従不良によるカスレが発生する結果が得られた。

更に、微粒子シリカであるアエロジル R 9 7 2 及びテルペン樹脂である P 1 0 5 がインキ原材料と親和性が強いためか、フォロワーの 1 部に逆転が発生する結果となった。

また、微粒子シリカであるアエロジル R 9 7 2 及びテルペン樹脂である P 1 0 5 がインキ原材料と親和性が強いためか、インキとフォロワーの界面が見づらくなる現象が発生した。

比較例 8 は、40℃における粘度が 300 mPa・s と非常に低いフォロワーである。

比較例 4, 5 の不具合に加え、落下衝撃によりフォロワーが飛散する結果が得られた。

以上の結果から明らかなように本発明の範囲となる実施例 1～7 の非水系ボールペン用フォロワーは、本発明の範囲外となる比較例 1～8 の非水系ボールペン用フォロワーに比べて上向き逆転性、垂れ性、速書性、拡散性、インキ収容管壁面へのへばりつき性、落下衝撃に対する耐性の点で非常に優れていることが判明した。

産業上の利用可能性

本発明により、上向き逆転性、垂れ性、速書性、拡散性、インキ

収容管壁面へのへばりつき性、落下衝撃に対する耐性の点で非常に優れた非水系ボールペン用フォロワーを提供することができた。特に、従来と異なり揮発性の高いインキ溶剤を用いた非水系ボールペンにおいて優れた非水系ボールペン用フォロワーを提供することができた。また同様にインキ収容管の内径が2.8 mm以下である揮発性の高いインキ溶剤を用いた非水系ボールペンも提供される。

請 求 の 範 囲

1. 40℃における粘度が200 mPa・s以上の合成油であるポリ- α -オレフィンを1種または2種以上含有し、その総量が全成分の80質量%以上であり、40℃における粘度が1000～3000 mPa・s、剪断速度1～10/sにおける剪断減粘指数が0.95以上であることを特徴とする非水系ボールペン用フォロワー。

2. フォロワーの40℃における粘度が1500～15000 mPa・sである、請求項1に記載の非水系ボールペン用フォロワー。

3. フォロワーの40℃における粘度が3000～10000 mPa・sである、請求項2に記載の非水系ボールペン用フォロワー。

4. フォロワーの剪断速度1～10/sにおける剪断減粘指数が0.97以上である、請求項1～3のいずれか1項に記載の非水系ボールペン用フォロワー。

5. 40℃における粘度が200 mPa・s以上の合成油であるポリ- α -オレフィンを1種または2種以上含有し、その総量が全成分の98質量%以上である、請求項1～4のいずれか1項に記載の非水系ボールペン用フォロワー。

6. 40℃における粘度が1000 mPa・s以上の合成油であるポリ- α -オレフィンを1種または2種以上含有し、その総量が全成分の90質量%以上である、請求項1～5のいずれか1項に記載の非水系ボールペン用フォロワー。

7. 40℃における粘度が5000 mPa・s以上の合成油であるポリ- α -オレフィンを1種または2種以上含有し、その総量が全成分の50質量%以上である、請求項1～6のいずれか1項に記載の非水系ボールペン用フォロワー。

8. 6. 40℃における粘度が5000 mPa・s以上の合成油であ

るポリ- α -オレフィンを1種または2種以上含有し、その総量が全成分の60質量%以上である、請求項7に記載の非水系ボールペン用フォロワー。

9. 6. 40℃における粘度が5000 mPa・s以上の合成油であるポリ- α -オレフィンを1種または2種以上含有し、その総量が全成分の70質量%以上である、請求項8に記載の非水系ボールペン用フォロワー。

10. ポリ- α -オレフィンが主として炭素数8～20の α -オレフィンの重合体である、請求項1～9いずれかに記載の非水系ボールペン用フォロワー。

11. ポリ- α -オレフィンが主として炭素数8～12の α -オレフィンの重合体である、請求項1～9いずれかに記載の非水系ボールペン用フォロワー。

12. 20℃での蒸気圧が0.2～50 mmHgのアルコール類、グリコールモノエーテル類からなる溶剤がインキ溶剤の10～100質量%を占める非水系ボールペンインキと、請求項1～11いずれかに記載の非水系ボールペン用フォロワーを含み、且つ、インキ収容管の内径が2.8 mm以下である非水系ボールペン。

13. 非水系ボールペンインキに含まれる水の濃度が5質量%以下である、請求項12に記載の非水系ボールペン。

14. 非水系ボールペンインキが水を本質的に含まない、請求項12に記載の非水系ボールペン。

15. 非水系ボールペンインキが、0.2～50 mmHgのアルコール類、グリコールモノエーテル類からなる溶剤をインキ溶剤の50～100質量%占めるものである、請求項12～14のいずれか1項に記載の非水系ボールペン。

16. インキ収容管の内径が1.5～2.7 mmである、請求項1

2 ～ 1 5 のいずれか 1 項に記載の非水系ボールペン。

1 7 . インキ収容管の内径が 1 . 6 ～ 2 . 6 mmである、請求項 1 6 に記載の非水系ボールペン。

Fig.1

